



## EXPLAIN TT 1201 | TAPIJTTEGEL 50 X 50 CM

### ALGEMEEN

Voor de verwerking van de Explain TT dienen de VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen - voorwaarden voor de uitvoering van de werken), deel C, DIN 18365 (Duitsland) resp. de geldende normen voor “vloerbedekking werkzaamheden”, de algemene erkende vaktechnische regels alsmede de stand in acht te worden genomen.

Bepalend voor de optimale gebruikssterkte en slijtvastheid alsmede het waardebehoud van Explain tapijttegels zijn de voorbereidingen van de ondervloer en de verwerking van de resp. hulpmaterialen en de vloerbedekkingen. De fabrikanten van hulpmaterialen verstrekken uitvoerige informatie over voorstrijkmiddelen, egaliseermiddelen en lijmen. Hun verwerkingsrichtlijnen moeten worden aangehouden. Er mogen alleen productsystemen van **één fabrikant** worden gebruikt.

Ondanks regelmatige kwaliteitscontrole zijn materiaalfouten niet altijd uit te sluiten. Alvorens te beginnen met leggen moeten de tapijttegels daarom worden gecontroleerd op gelijklopend productienummer, overeenstemming met het materiaal van het monster en op fouten. **Zichtbare gebreken kunnen na het leggen en het op maat snijden van de tapijttegels niet meer worden erkend.**

### CONTROLE EN VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De controle moet met inachtneming van de VOB, deel C, DIN 18365 (Duitsland) resp. de geldende normen voor “vloerbedekking werkzaamheden” de algemeen erkende vaktechnische regels alsmede de stand van techniek worden gecontroleerd en voorbereid. Deze moet o.a. scheurvrij, schoon, vuilvrij, vetvrij, trek- en drukvast en duurzaam droog zijn. Let afhankelijk van de soort constructie van de ondergrond op de toegestane restvochtigheid en eventueel op optrekkend vocht.

Geëgaliseerde en vlakke ondergronden zijn noodzakelijk voor een goed resultaat van de vloerbedekking werkzaamheden.

Voor de vloerverwarming geldt naast DIN 18365 ook DIN 4725 “verwarmde afwerkvloeren”. De temperatuur mag aan het oppervlak van de afwerkvloer niet boven de 27°C komen.

### HET LEGGEN VAN EXPLAIN TT

Ook het leggen gebeurt volgens VOB, deel C, DIN 18365 (Duitsland) resp. de geldende normen voor “vloerbedekking

#### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E [info@leoxx.com](mailto:info@leoxx.com) | I [www.leoxx.com](http://www.leoxx.com)

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

werkzaamheden”, de algemeen erkende vaktechnische regels alsmede de stand van de techniek.

Aan de voorwaarden betreffende het binnenklimaat conform DIN 18365 moet absoluut worden voldaan: een vloëittemperatuur van tenminste 15°C, een kamerluchttemperatuur van tenminste 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 70%.

Laat de vloerbedekkingen en hulpmaterialen vóór het leggen 24 uur acclimatiseren.

## ANTISLIP

De tapijttegels moeten in de antislip worden gelegd. Vraag je lijmleverancier welke lijm je het beste kunt gebruiken, gebaseerd op de backing van de desbetreffende vloerbedekking en de ondervloer.

## VERWERKING

De Easy lift backing is een viltbacking, waardoor deze niet schuifbaar is op een antislip laag. Derhalve dient de tapijttegel “vloeiend” ingelegd te worden: werk vanuit een hoek en draai de tapijttegel vloeiend tegen de voorgaande tapijttegel. Belangrijk: de verwerker (of legger) dient tijdens het leggen “tegen” de poolrichting in te werken en op te kijken. Zodoende wordt voorkomen dat er poolmateriaal tussen de tapijttegels komt. Ook is het mogelijk om een rubber of pvc tapijttegel ter grote van de tapijttegel voor ¾ onder de Explain tapijttegel te schuiven. Als men dan beide tapijttegels vastpakt zijn ze wel te verschuiven over antislip.

Teneinde snijverlies te voorkomen wordt aanbevolen het te leggen oppervlakte uit te meten en het materiaal, overeenkomstig het formaat, te verdelen. Daarna wordt in de lengte en in de breedte van de ruimte een smetlijn aangebracht overeenkomstig de genoemde verdeling.

## LEGRICHTING

legrichting 1 richting 1.png



Één richting

## ONDERHOUDADVIES

Wij adviseren de tapijttegels na installatie grondig te reinigen met een borstelstofzuiger waarvan de borstel mechanisch wordt aangedreven. Hiermee wordt het vuil dat tijdens de bouw ontstaat verwijderd en voorkom je dat dit vuil later vlekken veroorzaakt. Dagelijks stofzuigen met een stofzuiger voorzien van een roterende borstel. De meeste vlekken kunnen verwijderd worden met de Spotter van Duofort. Voor periodiek onderhoud wordt de bonnet,

### LEOXX B.V.


Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

poeder of sproei-extractie methode geadviseerd.

## LEGRICHTING



Één richting



Bekijk product