



PERLON RIPS 510 | LAME 24 X 96 CM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424	Wilton geweven luspool
Matériau du poil	DIN ISO 2424	100% polyamide
Dossier (secondaire)	DIN ISO 2424	Dossier EVA
Densité	ISO 1763	113000 p/m²
Poids total	ISO 8543	 3400 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765	 5.7 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424	660 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766	2.4 mm
Densité du velours	ISO 8543	0.17 g/cm³
Technique de fabrication	DIN ISO 2424	Tapis tissé
Dessin		Gemêleerd

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classe de confort	EN 1307	 LC1
Classification d'usage	EN 1307	 33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985	 Convient aux chaises de bureau à roulettes
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	 s'inscrit dans les normes
Résistant à l'effilochage		 Rafelt niet bij het versnijden
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 Antidérapant
Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105 Bo2	 ≥ 5

Solidité à l'eau	DIN EN ISO 105 E01		≥ 4
Solidité au frottement sécher, mouiller	DIN EN ISO 105 X12		$\geq 3-4$
Antistatique	ISO 6356		Permanent antistatisch
Stabilité dimensionnelle	EN 986		s'inscrit dans les normes

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Resistance horizontale	ISO 10965		$\leq 10^{-9} \Omega$
Résistance verticale	ISO 10965		$\leq 10^{-9} \Omega$
Comportement au feu	DIN EN 13501		Cfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302		ca. 0,10 m² K/W
Isolation aux bruits d'impacts	ISO 10140		20 dB
Absorption acoustique	ISO 11654		0.15 α_{ω}
Absorption acoustique 125 Hz	ISO 354		0.01 α_s
Absorption acoustique 250 Hz	ISO 354		0.01 α_s
Absorption acoustique 500 Hz	ISO 354		0.05 α_s
Absorption acoustique 1000 Hz	ISO 354		0.3 α_s
Absorption acoustique 2000 Hz	ISO 354		0.21 α_s
Absorption acoustique 4000 Hz	ISO 354		0.27 α_s

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1		Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
Green Label Plus			Oui
GuT			GuT-gecertificeerd
Émissions VOC			A+ émissions dans l'air intérieur
CO ₂ neutre			Ja
Recyclable			Ja
CE			CE

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit