




PLANA 527 | DALLE 48 X 48 CM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424	Bouclé
Matériau du poil	DIN ISO 2424	 100% Econyl (grecyclede polyamide) PD
Dossier (secondaire)	DIN ISO 2424	feutre compact 350 g/m² 100% recyclé
Jauge		1/10
Densité	ISO 1763	160000 p/m²
Poids total	ISO 8543	 2600 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765	 7 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424	675 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766	2.5 mm
Technique de fabrication	DIN ISO 2424	Tapis tufté
Dessin		Gemêleerd

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classification d'usage	EN 1307	 33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985	 Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 Antidérapant
Antistatique	ISO 6356	 Permanent antistatisch
Stabilité dimensionnelle	EN 986	 s'inscrit dans les normes
Valeur de réflexion de la lumière (LRV - Y)		 6.07

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Comportement au feu	DIN EN 13501		Cfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302		ca. 0,12 m² K/W
Isolation aux bruits d'impacts	ISO 10140		25 dB
Absorption acoustique	ISO 11654		0.25 α _w

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1		Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
GuT			Geproduceerd conform GUT normeringen
Émissions VOC			Indoor Air Comfort Gold
CO ₂ neutre			Ja
Recyclable			Ja
CE			CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care		Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.
------------	---	--

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Voir le produit