



PURLINE 1500 PL15503TXL | OXFORD
SLATE | DALLE 500 X 1000 MM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	Soft structure		
Poids total	EN ISO 24340 (EN 429)		3400 g/m²
Épaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)		2,5 mm
Composition	Hétérogène avec ecuran comme composant principal; un matériau composite performant composé principalement d'huiles végétales telles que l'huile de colza ou de ricin et de composants minéraux naturels tels que la craie.		
Technique de fabrication	Calender process		
Dessin	Gemêleerd Sleets		

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999		≤ 0,15%
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1		≤ 0.10 mm
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130		R9
Antistatique	EN 1815		Permanent antistatisch
Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105 B02		≥ 7
Classe d'usage	EN ISO 10874 EN 685		34
			43
Test de chaise à roulettes (Type W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Geschikt voor bureaustoelen met zachte zwenkwielen

Valeur de réflexion de la lumière
(LRV - Y)



36.6

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Propension à l'accumulation des charges électrostatiques	EN 1815		≤ 2.0 kV
Comportement au feu	DIN EN 13501		Cfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302		ca. 0,01 m² K/W

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1		Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
The Blue Angel			Ja
Libre de phtalate			Qui
Émissions VOC			A+ émissions dans l'air intérieur
			Floorscore
			M1
CO ₂ neutre			Ja
Recyclable			Ja
CE			CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit