



PURLINE 1500 PLR117C
BRIGHT.THREE | OP ROL 200 CM

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oppervlaktestructuur		Soft structure
Totaalgewicht	EN ISO 24340 (EN 429)	 3400 g/m²
Totale dikte	EN ISO 24346 (EN 428)	 2,5 mm
Samenstelling		Heterogeen met als hoofdbestanddeel ecuran; een hoogwaardig composietmateriaal dat voornamelijk wordt gemaakt van plantaardige oliën zoals koolzaad- of ricinusolie en natuurlijke voorkomende minerale componenten zoals krijt.
Productiemethode		Calender process
Dessin		Steen

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Maatvastheid	EN ISO 23999 (EN 434)	 ≤ 0,15%
Restindruk	EN ISO 24343 (433)	 ≤ 0.10 mm
Stroefheidsklasse	EN 13893 DIN 51130	 R9
Gebruik op trappen		 Trapgeschikt
Antistatisch	EN 1815	 Permanent antistatisch
Lichtechtheid	DIN ISO 105 B02	 ≥ 7
Bureaustoeltest (Type W)	EN ISO 4918 (EN 425)	 Geschikt voor bureaustoelen met zachte zwenkwielen
Lichtreflectiewaarde (LRV - Y)		 27.8

Gebruiksklasse

EN ISO 10874 EN 685



34



43

BOUWTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Personenoplading

EN 1815



≤ 2.0 kV

Brandnorm

DIN EN 13501



Cfl-s1

Warmtedoorlaatweerstand

ISO 8302



ca. 0,01 m² K/W

MILIEU-EIGENSCHAPPEN

Formaldehyde emissies

EN 717-1



Voldoet aan de Europese E1-norm (European chamber method EN 717-1)

Der Blaue Engel



Ja

Ftalaatvrij

Ja

VOC-emissies



A+ émissions dans l'air intérieur



Floorscore



M1

Recyclebaar



Ja

CE



CE


PRODUCTMOGELIJKHEDEN

XXtra Care



Wij houden onze vloeren graag lang mooi. Met XXtra Care bieden we iedereen met een LEOXX vloer een periodiek onderhoudsconcept aan, passend bij de vloer en haar functie. Vraag naar de mogelijkheden en verleng de levensduur van je vloer.

LEGRICHTING



Één richting

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

LEOXX behoudt zich het recht voor technische aanpassingen te doen die tot kwaliteitsverbetering leiden.



Bekijk product