



PURLINE 1500 PLR392C | DURBAN
OAK BROWN | LÉ 200 CM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface		Fine wooden pore
Densité	ISO 1763	o p/m²
Poids total	EN ISO 24340 (EN 429)	 3400 g/m²
Épaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)	 2,5 mm
Composition	Hétérogène avec ecuran comme composant principal; un matériau composite performant composé principalement d'huiles végétales telles que l'huile de colza ou de ricin et de composants minéraux naturels tels que la craie.	
Technique de fabrication		Calender process
Dessin		Hout

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	 ≤ 0,15%
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	 ≤ 0.10 mm
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 R9
Aptitude aux escaliers		 Convient pour les escaliers
Antistatique	EN 1815	 Permanent antistatisch
Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105 B02	 ≥ 7
Classe d'usage	EN ISO 10874 EN 685	 34  43
Test de chaise à roulettes (Type W)	EN ISO 4918 (EN 425)	 Geschikt voor bureaustoelen met zachte zwenkwielen

Valeur de réflexion de la lumière
(LRV - Y)



19.8

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Propension à l'accumulation des
charges électrostatiques

EN 1815



≤ 2.0 kV

Comportement au feu

DIN EN 13501



Cfl-s1

Résistance thermique

ISO 8302



ca. 0,01 m² K/W

Isolation aux bruits d'impacts

ISO 10140



4 dB

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde

EN 717-1



Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)

The Blue Angel



Ja

Libre de phtalate

Qui

Émissions VOC



A+ émissions dans l'air intérieur



Floorscore



M1

CO₂ neutre



Ja

Recyclable



Ja

CE



CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Voir le produit