



PURLINE 1500 PS136 | NAPA WALNUT BROWN | TIGES DE SOUDURES

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Épaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)		4,0 mm
Composition			PE
Technique de fabrication			Calender process
Dessin			Uni

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999		≤ 0,15%
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1		≤ 0.10 mm
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130		R9
Antistatique	EN 1815		Permanent antistatisch
Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105 Bo2		≥ 7
Classe d'usage	EN ISO 10874 EN 685		34
			43
Test de chaise à roulettes (Type W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Geschikt voor bureaustoelen met zachte zwenkwielen
Valeur de réflexion de la lumière (LRV - Y)			13.8

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Propension à l'accumulation des charges électrostatiques	EN 1815		≤ 2.0 kV
Comportement au feu	DIN EN 13501		Cfl-s1

Résistance thermique	ISO 8302		ca. 0,01 m² K/W
----------------------	----------	---	-----------------

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1		Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
---------------------------	----------	---	--

The Blue Angel		Ja
----------------	---	----

Libre de phtalate		Qui
-------------------	--	-----

Émissions VOC		A+ émissions dans l'air intérieur
		FloorScore
		M1

CO ₂ neutre		Ja
------------------------	---	----

Recyclable		Ja
------------	---	----

CE		CE
----	---	----

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care		
------------	---	--

Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit