

ROYAL TOUCH 115 | DALLE 50 X 50 CM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424	Bouclé
Matériau du poil	DIN ISO 2424	 100% Econyl (gerecyclede polyamide) SD
Jauge		5/32
Densité	ISO 1763	90200 p/m²
Poids total	ISO 8543	 2500 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765	 7 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424	850 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766	3.3 mm
Densité du velours	ISO 8543	0.15 g/cm³
Dessin		Gemêleerd

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classe de confort	EN 1307	 LC2
Classification d'usage	EN 1307	 33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985	 Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistant à l'effilochage		 Rafelt niet bij het versnijden
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 Antidérapant
Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105 B02	 ≥ 6
Solidité à l'eau	DIN EN ISO 105 E01	 ≥ 4
Solidité au frottement sécher, mouiller	DIN EN ISO 105 X12	≥ 3-4
Antistatique	ISO 6356	 Permanent antistatisch
Stabilité dimensionnelle	EN 986	 s'inscrit dans les normes

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Resistance horizontale	ISO 10965		$\leq 10^{-9} \Omega$
Résistance verticale	ISO 10965		$\leq 10^{-9} \Omega$
Comportement au feu	DIN EN 13501		Cfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302		ca. 0,10 m ² K/W
Isolation aux bruits d'impacts	ISO 10140		26 dB
Propension à l'accumulation des charges électrostatiques	ISO 6356		≤ 2.0 kV
Absorption acoustique	ISO 11654		0.20 α _w
Absorption acoustique 125 Hz	ISO 354		0 α _s
Absorption acoustique 250 Hz	ISO 354		0.05 α _s
Absorption acoustique 500 Hz	ISO 354		0.06 α _s
Absorption acoustique 1000 Hz	ISO 354		0.23 α _s
Absorption acoustique 2000 Hz	ISO 354		0.52 α _s
Absorption acoustique 4000 Hz	ISO 354		0.56 α _s

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Voir le produit