



SOFT STRIPE 473 | MOQUETTE 400 CM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424	Frisé
Matériau du poil	DIN ISO 2424	 100% Econyl (gère cycle de polyamide) PD
Dossier (secondaire)	DIN ISO 2424	AB en feutre
Jauge		1/10
Densité	ISO 1763	165480 p/m²
Poids total	ISO 8543	 3000 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765	 15 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424	2000 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766	11 mm
Dessin		Lineair

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classe de confort	EN 1307	 LC5
Classification d'usage	EN 1307	 33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985	 Vivre chaise de bureau appropriée
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 Antidérapant
Aptitude aux escaliers		 Vie convient pour les escaliers
Antistatique	ISO 6356	 Permanent antistatisch

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Comportement au feu	DIN EN 13501		Cfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302		0,19 m² K/W
Isolation aux bruits d'impacts	ISO 10140		35 dB
Absorption acoustique	ISO 11654		0.25 αω
Absorption acoustique 125 Hz	ISO 354		0.03 αs
Absorption acoustique 250 Hz	ISO 354		0.06 αs
Absorption acoustique 500 Hz	ISO 354		0.2 αs
Absorption acoustique 1000 Hz	ISO 354		0.52 αs
Absorption acoustique 2000 Hz	ISO 354		0.66 αs
Absorption acoustique 4000 Hz	ISO 354		0.8 αs

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1		Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
GuT			GuT-gecertificeerd
CO2 neutre			Ja
Recyclable			Ja
CE			CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care		Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.
------------	---	--

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit