




TEXTURE LOOP 211 | DALLE 48 X 48 CM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424		Gestructureerde bouclé
Matériau du poil	DIN ISO 2424		100% Econyl (gerecyclede polyamide) PD
Dossier (secondaire)	DIN ISO 2424		feutre compact 350 g/m² 100% recyclé
Jauge			1/12
Densité	ISO 1763		198000 p/m²
Poids total	ISO 8543		3050 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765		8.5 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424		950 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766		4 mm
Densité du velours	ISO 8543		0.15 g/cm³
Dessin			Uni Abstract

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classe de confort	EN 1307		LC2
Classification d'usage	EN 1307		33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985		Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistant à l'effilochage			Rafelt niet bij het versnijden
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130		Antidérapant
Antistatique	ISO 6356		Permanent antistatisch

Stabilité dimensionnelle	EN 986		s'inscrit dans les normes
--------------------------	--------	---	---------------------------

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Comportement au feu	DIN EN 13501		Bfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302		0,15 m² K/W
Isolation aux bruits d' impacts	ISO 10140		30 dB
Absorption acoustique	ISO 11654		0,30 αw

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1		Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
GuT			Geproduceerd conform GuT normeringen
Émissions VOC			Indoor Air Comfort Gold
CO ₂ neutre			Ja
Recyclable			Ja
CE			CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care		Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.
------------	---	--

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit