




TRAM 953 | DALLE 50 X 50 CM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424	Bouclé
Matériau du poil	DIN ISO 2424	100% polyamide Solution Dyed
Dossier (secondaire)	DIN ISO 2424	Unit back
Densité	ISO 1763	159350 p/m²
Poids total	ISO 8543	 3400 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765	 6.3 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424	560 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766	3.7 mm
Densité du velours	ISO 8543	0.09 g/cm³
Technique de fabrication	DIN ISO 2424	Tapis tufté
Dessin		Gemêleerd Sleets

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classe de confort	EN 1307	 LC1
Classification d'usage	EN 1307	 33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985	 Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 Antidérapant
Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105 Bo2	 ≥ 6
Solidité à l'eau	DIN EN ISO 105 E01	 ≥ 4

Solidité au frottement sécher, mouiller	DIN EN ISO 105 X12	≥ 3-4
Antistatique	ISO 6356	 Permanent antistatisch
Stabilité dimensionnelle	EN 986	 s'inscrit dans les normes

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Résistance verticale	ISO 10965	≤ 10 ` 9 Ω
Comportement au feu	DIN EN 13501	 Bfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302	 ca. 0,09 m² K/W
Isolation aux bruits d' impacts	ISO 10140	 21 dB
Absorption acoustique	ISO 11654	 0.25 αω
Absorption acoustique 125 Hz	ISO 354	0.05 αs
Absorption acoustique 250 Hz	ISO 354	0.1 αs
Absorption acoustique 500 Hz	ISO 354	0.18 αs
Absorption acoustique 1000 Hz	ISO 354	0.21 αs
Absorption acoustique 2000 Hz	ISO 354	0.31 αs
Absorption acoustique 4000 Hz	ISO 354	0.37 αs

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1	 Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
Green Label Plus		 Oui
GuT		 GuT-gecertificeerd
Émissions VOC		 A+ émissions dans l'air intérieur
CO2 neutre		 Ja
Recyclable		 Ja
CE		 CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01