




TWISTED 036 | DALLE 50 X 50 CM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Texture de surface	DIN ISO 2424	Shaggy
Matériau du poil	DIN ISO 2424	100% polyamide PA 6.6 Piece Dyed
Jauge		1/10
Densité	ISO 1763	142200 p/m²
Poids total	ISO 8543	 4450 g/m²
Hauteur totale	ISO 1765	 12.5 mm
Poids de velours	DIN ISO 2424	1300 g/m²
Hauteur du velours	ISO 1766	7.8 mm
Dessin		Uni

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Classe de confort	EN 1307	 LC5
Classification d'usage	EN 1307	 33 - utilisation intensive des projets
Test de chaise à roulettes	EN 985	 Convient aux chaises de bureau à roulettes
Résistant à l'effilochage		 Rafelt niet bij het versnijden
Résistance au glissement	EN 13893 DIN 51130	 Antidérapant
Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105 Bo2	 ≥ 5
Solidité á l'eau	DIN EN ISO 105 Eo1	 ≥ 4
Solidité au frottement sécher, mouiller	DIN EN ISO 105 X12	≥ 4

Antistatique	ISO 6356		Permanent antistatisch
Stabilité dimensionnelle	EN 986		s'inscrit dans les normes

PROPRIÉTÉS DE CONSTRUCTION

Resistance horizontale	ISO 10965		$\leq 10 \cdot 10 \Omega$
Propension à l'accumulation des charges électrostatiques	EN 1815		$\leq 2.0 \text{ kV}$
Résistance verticale	ISO 10965		$\leq 10 \cdot 10 \Omega$
Comportement au feu	DIN EN 13501		Bfl-s1
Résistance thermique	ISO 8302		$0,171 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Isolation aux bruits d' impacts	ISO 10140		33 dB
Absorption acoustique	ISO 11654		$0,35 \alpha_w$
Absorption acoustique 125 Hz	ISO 354		0.03 as
Absorption acoustique 250 Hz	ISO 354		0.11 as
Absorption acoustique 500 Hz	ISO 354		0.36 as
Absorption acoustique 1000 Hz	ISO 354		0.47 as
Absorption acoustique 2000 Hz	ISO 354		0.58 as
Absorption acoustique 4000 Hz	ISO 354		0.67 as

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

Émissions de formaldéhyde	EN 717-1		Conforme à la norme européenne E1 (Méthode à la chambre européenne EN 717-1)
GuT			GuT-gecertificeerd
Émissions VOC			A+ émissions dans l'air intérieur
CO ₂ neutre			Ja
Recyclable			Ja
CE			CE

CAPACITÉS DU PRODUIT

XXtra Care



Nous voudrions garder nos sols beaux pendant longtemps. Avec XXtra Care nous offrons tout le monde avec un sol du LEOXX un concept d'entretien périodique, adapté au sol et sa fonction. Renseignez-vous quant aux possibilités et prolongez la durée de vie de votre sol.

MÉTHODE DE POSE

LEOXX se réserve le droit de procéder à des ajustements techniques permettant d'améliorer la qualité.



Voir le produit

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01